



Ficha Técnica

Adhesivo de Contacto 60

Rev. 07/05/2024



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Adhesivo de Contacto 60**, es formulado a base de cauchos y resinas sintéticas disueltos en solventes orgánicos (NU 1145, NU 1090, NU1307).

Es ideal para aplicaciones: Industria del mueble: pegado de laminados decorativos rectos y postformables, pegado de tapacantos de laminados decorativos y madera. Industria del calzado: para el pegado de suelas, cuero y goma. Instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y hierro. Reparaciones varias en la industria y el hogar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido color ámbar
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 0,84 g/cc
- Formación de piel: 10 min.
- Solidos (%): 22% a 24%
- Viscosidad: 4500 – 5500 Cps
- Tiempo de almacenamiento: 24 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 27°C
- Resistencia a la T°: 70°C
- Rendimiento: 3 – 4 m2/Litro (película de 0,2 mm de espesor)

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento

MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo de contacto 60 multiuso con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez el adhesivo se encuentre seco.



Ficha Técnica

Adhesivo de Contacto 60

Rev. 07/05/2024

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Adhesivo de contacto 60
3,8 lt
30291



Adhesivo de contacto 60
946 cc
30290



Adhesivo de contacto 60
240 cc
30289



Adhesivo de contacto 60
120 cc
30288



Adhesivo de contacto 60
60 cc
30369

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.